

2K WOOD OIL

Para suelos de madera de alto tránsito



6100 incoloro mate



6111 blanco transparente



6112 Gris plata transparente



6114 Grafito transparente



6118 gris claro transparente



6116 cerezo transparente



6119 Natural transparente



6141 Havana transparente




6143 cognac transparente



6164 tabaco transparente



6190 negro transparente



Descripción del producto:

Osmo 2K Wood es un aceite mate de 2 componentes de alta calidad basado en aceites naturales para uso profesional. Produce una superficie microporosa y transpirable con una sola capa. Resistente al vino, la cerveza, la cola, el café, el agua, etc. según la norma EN DIN 12720 (antes 68861-1C). Una vez seco, el revestimiento es inocuo para personas, animales y plantas (resistente a la saliva y al sudor según la norma alemana DIN 53160, apto para juguetes infantiles según la norma EN 71.3).

Uso recomendado:

2K Wood Oil Osmo es idóneo para todo tipo de parquet y suelos de madera (tarima maciza, multicapa, tablilla, escaleras, etc), según la norma DIN 18356, y también para superficies de mobiliario. Especialmente idóneo para maderas resinosas y con extractos, y para áreas comerciales que requieran la utilización de productos sin disolventes.

Ingredientes:

A base de aceites vegetales (aceite de linaza), ceras, secantes y aditivos hidrófugos. 2K Wood Oil pigmentado contiene también óxido de hierro y pigmentos orgánicos, así como dióxido de titanio como pigmento blanco. Valor límite de la UE para este producto (cat. A/j): 500 g/l de COV (2010). Este producto contiene

un máximo de 50 g/l de COV. Declaración detallada de los ingredientes disponible bajo solicitud.

Datos Técnicos:

Densidad: 0.95-1.20 g/cm³

Viscosidad: 40-140s (4 mm, DIN 53211)

Olor: suave/ligero, inodoro una vez seco

Punto de Inflamabilidad: > 100 °C según DIN EN ISO 2719

Almacenamiento:

5 años y más si se almacena en la lata original perfectamente cerrada. Si queda muy espeso a causa de frío intenso, almacenar a temperatura ambiente durante 24 horas antes de usar. Los restos de producto mezclado no deben almacenarse ni reutilizarse.

Preparación de la superficie:

Osmo 2K Wood Oil no está listo para usar. Poco antes de la aplicación, añadir el endurecedor (proporción de mezcla 100:12 %vol.) y mezclar bien ambos componentes. No diluir. El tiempo de apertura es de aproximadamente 3-4 horas. La superficie de la madera debe estar limpia, lijada, seca y libre de escarcha (humedad máxima del 20%). Limpiar a fondo los antiguos acabados microporosos. Las pinturas, barnices y lacas antiguas deben eliminarse por completo. Utilice siempre una máscara anti-polvo durante el lijado.



Rellenar las pequeñas grietas, las juntas más grandes o los agujeros en la madera (pasta para madera Osmo o masilla de rejuntado Osmo 7350). Lijar cuidadosamente las superficies de madera. Empezar con papel de lija grueso; grano de lijado final para suelos P 120-150, para muebles P 220-240. Antes de aceitar la superficie, eliminar el polvo del lijado con una escoba o una aspiradora.

El acabado depende también de las características de la madera. Por tanto, recomendamos una aplicación de prueba, especialmente en superficies desconocidas.

Sistema de aplicación:

Aplique el 2K Wood Oil de forma fina con la espátula de doble hoja de Osmo o en una posición cómoda de pie con la espátula profesional de Osmo. En suelos biselados, aplique finamente 2K Wood Oil en secciones con el rodillo de microfibra Osmo, sin rellenar las juntas. Esperar unos 20-40 minutos para que el aceite penetre en la madera. A continuación, lustre el aceite en la madera y empareje la superficie con una máquina monodisco y un pad blanco o beige (o en el caso de muebles con Osmo HandXcenter y un pad blanco). Deje secar la superficie. Nota: Si la máquina monodisco deja rayas debido a un exceso de producto, recomendamos dar la vuelta a la almohadilla o sustituirla. Para evitar una posible acumulación de presión en el recipiente, deje que las mezclas de aceite y endurecedor reaccionen completamente antes de cerrarlo (aprox. 12-16 h).

Limpieza de herramientas:

Con el Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (sin compuestos aromáticos).

Tiempo de secado:

Aprox. 24 horas (en condiciones climáticas normales: 23 °C/50 % Humedad Relativa). Ventilar bien durante el secado. Temperaturas más bajas y / o mayor humedad del aire pueden aumentar el tiempo de secado.

Rendimiento:

El rendimiento del producto para 1 capa es de 40-50 m²/l. Esto depende significativamente de la estructura de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y cepilladas. Otro tipo de superficies tendrán rendimientos distintos.

Nota:

2K Wood Oil sólo puede utilizarse con el endurecedor desarrollado para él. El producto mezclado sobrante no se puede utilizar una vez transcurrido el tiempo de apertura y debe eliminarse de forma adecuada. Las superficies de madera tratadas con 2K Wood Oil son fáciles de mantener. Elimine la suciedad gruesa con una escoba o una aspiradora. Para limpiar, añada el Jabón Fluido concentrado Osmo al agua de la fregona y limpie la superficie con una fregona húmeda (¡no totalmente mojada!). Para refrescar y limpiar intensamente, utilice la Cera Líquida Osmo cuando sea necesario. Si se desea más brillo, después de secar bien, aplique la Cera Líquida Osmo en una capa fina y púlala cuando esté seca.

Consejos de prudencia:

Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Desechado:

Deseche los residuos de producto y los envases totalmente vacíos según la normativa local (Código Europeo Residuos 08 01 11*). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

Tonos de color:

6100 incoloro mate
6111 blanco transparente
6112 Gris plata transparente
6114 Grafito transparente
6118 gris claro transparente
6116 cerezo transparente
6119 Natural transparente
6141 Havana transparente
6143 cognac transparente
6164 tabaco transparente
6190 negro transparente

Tamaño de envase:

0,375 l; 1,0 l

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 07/23